

# CHRYSO®Stab H6

Entraîneur d'Air / Plastifiant  
Spécial mortiers à maçonner

## DESRIPTIF

CHRYSO®Stab H6 est une formulation spécifique destinée aux mortiers produits industriellement en centrale BPE. CHRYSO®Stab H6 permet de maintenir l'ouvrabilité du mortier pendant 36 heures. Les mortiers obtenus sont parfaitement homogène, sans resuage. CHRYSO®Stab H6 offre au mortier une consistance particulièrement adaptée à la pose des briques et des blocs : - mousseuse et crémeuse pour être facile à travailler - suffisamment rigide /statique pour ne pas couler entre les blocs et conserver l'épaisseur souhaitée.

CHRYSO®Stab H6 offre en outre une très bonne adhérence au support.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Pose de blocs et de briques
- Pose de briques de parement

## INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Brun
Durée de vie	12 mois

## SPÉCIFICATIONS

Extrait sec halogène	42.50 ± 2.10
Teneur en ions Cl <sup>-</sup>	≤ 0.100
Teneur en Na <sub>2</sub> O équivalent	≤ 2.00
Densité (20°C)	1.185 ± 0.010
pH (20°C)	10.00 ± 1.00

## MODE D'EMPLOI

- Ce produit doit être introduit dans le malaxeur en même temps que l'eau de gâchage.

Les performances obtenues (retard, maintien, aspect) sont directement liées au dosage utilisé. L'efficacité maximale de CHRYSO®Stab H6 doit être déterminée après des essais de convenue, prenant en compte les caractéristiques rhéologiques et les performances mécaniques souhaitées pour le mortier.

### Dosage :

0.8 à 1.6 kg pour 100 kg de ciment.

## PRÉCAUTIONS

- Stocker à l'abri du gel.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.