

## CHRYSO® RenoCrete Color

Solution minéralisante colorée pour l'embellissement des bétons anciens et la coloration des bétons drainants

### DESSCRIPTIF

CHRYSO® RenoCrete Color est une solution prête-à-l'emploi de minéralisation colorée pour la consolidation, l'imperméabilisation et l'embellissement des bétons anciens colorés.

CHRYSO® RenoCrete Color pénètre par capillarité dans les supports, où il provoque par réaction chimique dans les pores, la cristallisation de silicate de calcium.

Cette réaction, appelée minéralisation, rend le support moins perméable à l'eau et plus résistant aux attaques extérieures (sels de déverglaçage, produits d'entretien, nettoyage haute pression, gel, agressions atmosphériques...)

### BÉNÉFICES

CHRYSO® RenoCrete Color augmente la dureté de surface, stoppe le phénomène de farinage et bloque le processus de carbonatation, réduisant ainsi fortement les efflorescences.

CHRYSO® RenoCrete Color s'applique ton sur ton et ravive les couleurs des bétons anciens colorés qui ont été altérés par le piétinement, la circulation ou les rayonnements UV tout en conservant la minéralité originelle du support.

### Coloris

Selon nuancier

### Domaines d'applications

- Bétons drainants
- Bétons désactivés
- Bétons poreux
- Blocs de parement
- Pavés

### INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Densité (20°C)	1,050

### PRÉCAUTIONS

- Agiter avant emploi
- Stocker à l'abri du gel.
- Ce produit est exclusivement destiné à l'application sur bétons et pavés poreux.

L'application de CHRYSO® RenoCrete Color doit être faite sur surfaces parfaitement propres et dépoussiérées. Elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, revêtements filmogènes divers...)

Appliquer par temps sec et sans vent, sur des supports à températures comprises entre + 5 °C et + 30 °C.

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation des supports

Les supports doivent être propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Ils ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuges et revêtements filmogènes divers). Le cas échéant, ils pourront être nettoyés avec les produits de la gamme CHRYSO® CleanSol pour notamment les débarrasser des salissures urbaines ou végétales.

#### Mise en oeuvre :

Avant application, protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...).

Réaliser toujours un essai en conditions réelles avant tout traitement définitif.

CHRYSO® RenoCrete Color est prêt-à-l'emploi et s'applique par pulvérisation ou au rouleau en intérieur comme en extérieur.

CHRYSO® RenoCrete Color s'applique sur support sec en apparence.

CHRYSO® RenoCrete Color est sec au toucher à partir de 30 minutes après application, selon les conditions climatiques.

La remise en service n'est pas conseillée avant 48 heures. Le processus complet de minéralisation se fait progressivement sur plusieurs semaines.

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau.

#### Consommation :

100 à 200 g/m<sup>2</sup> au rouleau ou à l'aide d'un pulvérisateur spécifique (Ex: AIRMIX HVLP ou Airless, pression 4 à 6 bar, buse jet plat TP 110015 recommandé) en une à deux couches croisées, en veillant à ne pas surdoser et en observant un temps de séchage de 1h au moins entre deux couches selon la température ambiante.

La consommation dépend de la porosité de la surface à traiter.

## FICHE TECHNIQUE

# CHRYSO® RenoCrete Color

Solution minéralisante colorée pour l'embellissement des bétons anciens et la coloration des bétons drainants

### Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

SOLUTIONS  
*Bétons Décoratifs*  
by CHRYSO

17/10/2024

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur [www.chryso.fr](http://www.chryso.fr)

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

P.2/2