

## FICHE TECHNIQUE

## SIBEXTREME COMP B S28

Catalyseur – Composant B  
Procédé SIBEXTREME AG STYLE

SOLUTIONS  
Bétons Décoratifs  
by CHRYSO

08/12/2023

## DESCRIPTIF

Le **Composant B S28** est le catalyseur du procédé **SIBEXTREME AG STYLE**. Mélangé à sa poudre et agrégats, il permet d'obtenir des sols décoratifs intérieurs de finition Terrazzo.



## INFORMATIONS INDICATIVES

Durée de vie

12 mois

Conditionnement :

- Seau 20 l

## PRÉCAUTIONS

- Attention, ce produit est corrosif
- Veillez à bien homogénéiser le seau avant utilisation

## Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

## MODE D'EMPLOI

**Mise en oeuvre :**

- Préparation de votre zone de stockage et de préparation des mélanges
- Homogénéisation du mélange
- Peser la quantité nécessaire de Composant BS28
- Suivre le protocole du procédé SIBEXTREME AG SYTLE

**Matériel :**

Mélangeur électrique

**Consommation :**

18 à 20% du mélange [poudre + agrégats]  
> Pour 1m<sup>2</sup> sur 12mm : 10,5kg de poudre + 15,8kg d'agrégats + 5,8L de Composant B S28  
Densité : 1,22 +/- 0,02