

FICHE TECHNIQUE

CHRYSO®Mineralis Primer

Primaire d'accroche

Chryso
Béton
Décoratifs

15/07/2024

DESCRIPTIF

Le **CHRYSO®Mineralis Primer** est un primaire acrylique pour préparation de sols avant application du système de revêtement minéral **CHRYSO®Mineralis**.

CHRYSO®Mineralis Primer est destiné à favoriser l'accroche et à être recouvert de **CHRYSO®Mineralis**.

BÉNÉFICES

- Produit prêt à l'emploi en phase aqueuse
- Facilité d'application

DOMAINES D'APPLICATION

- Chantiers neufs et de rénovation en intérieur sur des surfaces horizontales
- Applicable sur les support suivants : béton, mortier de ragréage, chape ciment, chape anhydrite.

Mode d'emploi

Préparation du support

- Les fissures doivent être traitées
- Les parties non adhérentes doivent être enlevées
- Les supports doivent être âgés d'au moins trois semaines
- Les supports doivent être secs, propres, et ils doivent présenter une surface saine et cohésive
- Toutes les parties non adhérentes (poussières, efflorescences, produits organiques tels que produits de cure, peintures, résines...) doivent être éliminés.
- Les supports doivent présenter un profil CSP2/3 après préparation mécanique et aspiration soignée

Recommandations

- Température d'emploi : +5°C à +30°C
- Le support devra présenter :
 - Traction minimale de 1,5 MPa
 - Teneur en humidité $\leq 4,5\%$ pour les supports à base de liant hydraulique
 - Teneur en humidité $< 0,5\%$ pour les chapes anhydrites
- Protection de tous les supports sur lesquels le produit ne doit pas être appliqué (huisseries alu, baies vitrées...)
- En cas de projection non souhaitée sur un support donné, nettoyer immédiatement à l'eau claire avant séchage.

Mise en oeuvre

- Application sur support sec, propre, dépoussiéré
- Appliquer le produit au pulvérisateur puis le tendre avec un rouleau à poil court 6 à 8 mm adapté au produit en phase aqueuse.
- Recouvrable dans les 2 à 4 h après applications en fonction des conditions de température et d'humidité (recouvrable à partir d'un taux d'humidité $\leq 4,5\%$ ($< 0,5\%$ dans le cas de chape anhydrite))
- Application en 1 seule couche

Equipement

- Rouleau à poil de 6 à 8 mm pour produit en phase aqueuse
- Pulvérisateur à main
- Les outils sont nettoyés à l'eau.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur www.betondeco.fr
CHRYSO St Souplets 5 rue de la Bizière 77165 Saint Souplets

FICHE TECHNIQUE

CHRYSO® Mineralis Primer

Primaire d'accroche

Chryso
Béton
Décoratifs

15/07/2024

Consommation

Consommation recommandée : 120 g/m² soit 8,6 m²/L

En fonction de la porosité du support consommation de 100 à 130 g/m² soit 8 à 10 m²/L

PRÉCAUTIONS

- Date limite d'utilisation : 12 mois
- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé
- Craint le gel

Sécurité

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.